



Heydər Əliyev adına
Neft Emalı Zavodu

SOCAR

4 №-li PASPORT

Паспорт № _____

M-12BБ motor yağı

TŞ AZ 35 36814-008-2004 (1-3 sayılı dəyişikliklər ilə)

Масло моторное М-12ВБ

TŞ AZ 35 36814-008-2004 (с изм.1-3)

ОКП 02 5335 0500

Analizin olunma tarixi

Дата проведения анализа

"28" 03 2023 il

Çəninin nömrəsi

Номер резервуара

2324

Çəndə məhsulun səviyyəsi, sm

446

Замер резервуара, см

Heydər Əliyev adına
Neft Emalı Zavodu
Laboratoriya üzrə
14 №-li sahə

Reha reisi

Fazilov

20

No	Göstəricilərin adı Наименование показателей	Norma Норма	Faktiki Фактичес -ки
1	2	3	4
1	Kinematik özlülük, 100°C , mm^2/s Вязкость кинематическая при 100°C , $\text{мм}^2/\text{с}$	11,5-13	<u>12,34</u>
2	Özlülük indteksi, az olmamalı Индекс вязкости, не менее	77	<u>78</u>
3	Mexaniki qarışıqların kütlə miqdarı, %, çox olmamalı Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	<u>0,0059</u>
4	Suyun kütlə miqdarı, %, çox olmamalı Массовая доля воды, %, не более	İzləri Следы	<u>1/1021</u>
5	Alışma temperaturu açıq putada təyin olunmuş, $^{\circ}\text{C}$, aşağı olmamalı Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	205	<u>209</u>
6	Donma temperaturu, $^{\circ}\text{C}$, yuxarı olmamalı Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$, не выше	Mənfi 15 Минус 15	<u>-112,115</u>
7	Korroziyalılıq, GOST 3778 üzrə C1 və ya C2 markalı qurğuşun lövhələrində, q/sm^2 , çox olmamalı Коррозионность на пластинках из свинца, $\text{г}/\text{см}^2$, не более	10	<u>10</u>
8	Yuyucu xassəsi, P3B üsulu ilə, bal, çox olmamalı Моющий потенциал по П3В, баллы, не более	0,5	<u>0,5</u>
9	Qələvilik ədədi, 1 q yağa mq KOH, az olmamalı Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	5,0	<u>5,61</u>

1	2	3	4
10	Sulfat külünün miqdarı, %, çok olmamalı Зольность сульфатная, %, не более	1,3	0,99
11	Çöküntü əmələ gətirməyin induksiya dövründə əsasən nəsəsi stabilliyi, 40 saat Стабильность по индукционному периоду осадкообразования в течении 40 ч	Davam gətiririr Выдерживает	Davam gətirir Выдерживает
12	Rəng, ÇHT kolorimetrində, ÇHT vahidi, (durulaşdırılmış 15 : 85), çok olmamalı Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ,(с разбавлением 15:85), не более	4,0	3,5
13	20 °C-də sıxlıq, kg/m ³ , çok olmamalı Плотность при 20 °C, кг/м ³ , не более	910	910
14	Təmizlik dərəcəsi, 100 q yağı , mq,çox olmamalı Степень чистоты на 100 г масла, мг,не более	400	400
15	Motor sinaqları Моторные испытания	Davam gətiririr Выдерживает	Davam gətirir Выдерживает

Nəticə : Məhsul TŞ AZ 35 36814-008-2004-ə uyğundur.

Примечание: Продукт соответствует ТŞ AZ 35 36814-008-2004.

Müəssisənin rəhbəri
Руководитель предприятия

Laboratoriya üzrə 14 № li sahənin rəisi
Начальник участка №14 по лаборатории

Laboratoriya rəisi
Начальник лаборатории

Laborant
Лаборант

Pasportun verilmə tarixi
Дата выдачи паспорта