



7 №-li PASPORT

Паспорт №\_\_\_\_\_

T-46 markalı turbin yağı

ГОСТ 32-74 (1-3 sayılı dəyişikliklər ilə)

Масло турбинное марки Т-46

ГОСТ 32-74 (с изм.№1-3)

ОКП 02 5371 0103

Analizin olunma tarixi

Дата проведения анализа “16” 03 2023 il

Çəninin nömrəsi

Номер резервуара 1913

Çəndə məhsulun səviyyəsi, sm

Замер резервуара, см 732

No	Göstəricilərin adı Наименование показателей	Norma Норма	Faktiki Фактичес- ки
1	2	3	4
1	Kinematik özlülük 50 <sup>0</sup> C-də, sSt Кинематическая вязкость при 50 <sup>0</sup> C, сСт	44-48	47,18
2	Turşu ədədi, mq KOH 1 q yağı, çox olmamalı Кислотное число, мг KOH на 1 г масла, не более	0,02	0,0099
3	Oksidləşməyə qarşı sabitlik: Стабильность против окисления: a) oksidləşmədən sonra çöküntü, %, çox olmamalı осадок после окисления, %, не более b) oksidləşmədən sonra turşu ədədi, mq KOH 1 q yağı, çox olmamalı кислотное число после окисления, мг KOH на 1 г масла, не более	0,10	0,089
4	Küllülük, %, çox olmamalı Зольность, %, не более	0,35	0,27
5	Deemulsasiya ədədi, dəqiqə, çox olmamalı Число деэмульсации, минут, не более	0,010	0,0041
6	Suda həll olan turşu və qələvilərin kütlə payı Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Yoxdur Отсутствие	yoxdur
7	Məxaniki qarışıqların miqdarı Содержание механических примесей	Yoxdur Отсутствие	yoxdur
8	Alişma temperaturu açıq putada təyin olunmaqla, °C, aşağı olmamalı Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	195	213
9	Donma temperaturu, °C, yuxarı olmamalı Температура застывания, °C, не выше	Mənfi 10 Минус 10	mənfi 10

1	2	3	4
10	10 mm-lik küvetdə natr nümunəsi, çox olmamalı Натровая проба в кювете 10 мм, не более	2,0	1,68
11	Şəffaflıq 0°C-də Прозрачность при 0°C	Şəffafdır Прозрачно	Şəffafdır Прозрачно
12	Özlülük indeksi, az olmamalı Индекс вязкости, не менее	60	60
13	Mis lövhələrin korroziya sinağı, 3 saat 100°C Испытание на коррозию медных пластинок, 3 ч, 100°C	Davam gətirir Выдерживает	davam готини
14	ÇHT vahidi ilə rəng, çox olmamalı Цвет в единицах ЦНТ, не более	3,0	2,0
15	Sıxlıq 20°C-də, q/sm <sup>3</sup> , çox olmamalı Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,9050	0,8986

Nəticə : Məhsul ГОСТ 32-74 (dəyiş.№ 1-3 ilə) uyğundur.

Заключение: Продукт соответствует ГОСТ 32-74 (с изм.№ 1-3)

Müəssisənin rəhbəri

Руководитель предприятия

KN üzrə 14 № li sahənin rəisi

Начальник участка №14 по КК

Laboratoriyanın rəisi

Начальник лаборатории

Laborant

Лаборант

Pasportun yerilmə tarixi

Дата выдачи паспорта

“16” 03 2023 il